

Produkta apraksts

- Uz EVA bāzes veidota termo līme granulās
- Nepiepildīta līme
- Caurspīdīga
- Ilgāk kalpo nepiedegot
- Paredzēta maliņu aplīmēšanas nolūkiem mēbeļu rūpniecībā

Pielietošanas raksturojums

Līme ir paredzēta:

- Maliņu aplīmēšanas iekārtām ar padeves ātrumiem sākot no 10m/min
- Maliņu materiāliem: ABC, masīvkoka maliņas, melamīns, poliesters, nažfinieris, HPL,PVC,PP.
- Piemērota sarežģītām virsmām
- Piemērota BAZ (CNC) centriem

Produkta īpašības

- Vidējā viskozitāte
- Universālā līme
- Augsta termo noturība
- Ekonomiskais uzklājums
- Spēcīga saķere

Tehniskie parametri

- Produkta kušanas temperatūra ap 110°C
- Viskozitāte (pie 200°C) mPa.s ap 35000
- Termiskā stabilitāte ap 90°C

Izmantošanas norādījumi

Rekomendējama darba temperatūra:

- Kausēšanas tvertnē 180-200°C
- Uz aplikācijas ruļļa 190-200°C

Uzglabāšanās norādījumi

Glabāt cieši noslēgtā tvertnē, istabas temperatūrā, sausā telpā

Derīguma termiņš

2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā

Drošības informācija

Detalizēta drošības informācija (Drošības Datu Lapa) ir pieejama pēc pieprasījuma līmes izplatītājiem